

Пленки производятся на современной 9-слойной экструзионной линии




## Термоформуемая высокобарьерная нижняя пленка РЕ/РА/EVOH/РЕ

Рецептура внешних слоев обеспечивает блеск и отменные термосвариваемые свойства.

Слой из EVOH создает исключительный барьер для газов и водяного пара

Полиамидные (РА) слои специально подобраны по толщине и расположению в структуре пленки таким образом, чтобы обеспечить отличный барьер для газов и водяного пара, а так же прекрасную механическую прочность на прокол и великолепные формовочные свойства (в т.ч. для глубокой формовки).



Область применения: для индивидуальной и групповой упаковки пищевых продуктов на максимально длительный срок хранения. В качестве нижней формуемой высокобарьерной пленки.

Параметр	Единица измерения	Толщина		
		150 мкм	175 мкм	200 мкм
Возможные значения толщины	мкм		100 - 250	
Возможные значения ширины	мм		200 - 1200	
Допустимые отклонения по толщине	%	± 5 %	± 5 %	± 5 %
Допустимые отклонения по ширине	мм	± 2 мм	± 2 мм	± 2 мм
Количество квадратных метров в 1 кг	м <sup>2</sup> /кг	6,8	5,83	5,1
Прочность на прокол	Н	7,45	8,45	8,98
Проницаемость по кислороду не более	см <sup>3</sup> /(м <sup>2</sup> ×24ч×Па)		2,0×10 <sup>-4</sup>	
Проницаемость по азоту не более	см <sup>3</sup> /(м <sup>2</sup> ×24ч×Па)		9,4×10 <sup>-5</sup>	
Проницаемость по диоксиду углерода не более	см <sup>3</sup> /(м <sup>2</sup> ×24ч×Па)		4,7×10 <sup>-4</sup>	